

Изоспан D

паро-гидроизоляция повышенной прочности

Изоспан D — двухслойный материал, выполненный из высокопрочного тканого полипропиленового полотна и полимерной пленки.

Свойства материала **Изоспан D** позволяют применять его в качестве:

- ✓ подкровельной гидроизоляции в конструкциях неутепленных скатных кровель для защиты элементов конструкции от подкровельного конденсата и атмосферных осадков, проникающих под кровлю;
- ✓ паро-гидроизоляции в конструкциях плоских кровель и полов по бетонному основанию;
- ✓ временного покрытия для гидроизоляции стен и кровель, но не более 3–4 месяцев.

Изоспан D выпускается в полотнах стандартной ширины (1,6 м) и в полотнах увеличенной ширины (3,2 м).

Использование широких полотен позволяет сократить время монтажа, повысить надежность гидроизоляционного / пароизоляционного слоя (за счет меньшего количества нахлестов) и снизить расходы на проклейку нахлестов.

При соблюдении всех требований к монтажу применение паро-гидроизоляции **Изоспан D** позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.

Области применения: неутепленные скатные кровли, плоские кровли, полы по бетонному основанию.

Гарантия

10 лет (подробности в гарантийном сертификате)

Расчетный прогнозируемый срок службы

30 – 50 лет (подробности в гарантийном сертификате)

Геометрические параметры

Ширина, м, ГОСТ Р 56582-2015

1,6 (±4%)

Площадь, м²

150 / 70 / 35 / 15 (-0%)

Технические характеристики

Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, ГОСТ 31899-2-2011

660 (±60) / 510 (±80)

Сопротивление паропроницанию (при t = 20°C и относительной влажности 50%), (м²·ч·Па)/мг, ГОСТ 25898-2020

12 (-5/+26)

Водоупорность, мм. вод. ст., ГОСТ 3816-81 (п.6.2)

не менее 1200

Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов (после 404 ч искусственного старения), ГОСТ 32317-2012

не менее 70%

Температурный диапазон применения материала

от -60 °C до +80 °C

Группа горючести, ГОСТ 30244-94

Г4