

FB

ОТРАЖАЮЩАЯ
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ САУН И БАНЬ



10.03.2026

Изоспан FB — материал, выполненный из крафт-бумаги и металлизированного лавсана.

Состав и структура материала обеспечивают возможность его применения в высокотемпературной среде. Свойства материала Изоспан FB позволяют применять его в качестве пароизоляции с эффектом энергосбережения в помещениях с повышенной температурой — банях и саунах (где температура «сухого пара» достигает +140 °С) для удержания пара в парильном помещении, а также для предотвращения сырости внутри конструкций стен и перекрытий, возникающей при периодическом изменении температуры и влажности внутри парильного помещения.

При соблюдении всех требований к монтажу применение отражающей пароизоляции Изоспан FB позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций, а также снизить теплопотери помещения, за счёт способности металлизированной поверхности отражать тепловое излучение.

Области применения

бани и сауны



Форма выпуска

ширина	1,2 м
площадь	70 / 35 / 15 м ²



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение	Метод испытаний
Сопротивление паропроницанию (при $t=20^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 50%), $(\text{м}^2\cdot\text{ч}\cdot\text{Па})/\text{мг}$	18 (-11/+62)	ГОСТ 25898-2020
Водоупорность, мм. вод. ст.	не менее 1200	ГОСТ 3816-81 (п. 6.2.)
Максимальная сила растяжения, Н/50 мм – в продольном направлении – в поперечном направлении	350 (± 40) 250 (± 40)	ГОСТ 31899-2-2011
Стойкость к старению под воздействием искусствен- ных климатических факторов (после 404 ч искусственного старения), %	не менее 70	ГОСТ 32317-2012
Группа горючести	Г4	ГОСТ 30244-94
Температурный диапазон применения материала	от -60°C до $+140^{\circ}\text{C}$	–

Узнать
больше



Сертификаты
и гарантии



Срок
службы

