

Изоспан А цоколь

ветрозащитная паропроницаемая мембрана для цоколя

Изоспан А цоколь — термоскрепленный полипропиленовый нетканый материал с гидрофильной пропиткой.

Ветрозащитная мембрана **Изоспан А цоколь** препятствует конвективному движению воздуха через теплоизоляцию, снижая теплопотери, при этом не препятствует выходу водяных паров и влаги из утеплителя в подпольное пространство. Прочность материала способствует устойчивости к механическим нагрузкам на этапе монтажа и в процессе эксплуатации. **Изоспан А цоколь** применяется в цокольном перекрытии над вентилируемым подпольем для защиты утеплителя от ветра, насекомых и для дополнительной фиксации утеплителя.

При соблюдении всех требований к монтажу, применение ветрозащитной мембраны **Изоспан А цоколь** позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкции.

Области применения: цокольные перекрытия над вентилируемым подпольем

Гарантия	
10 лет (подробности в гарантийном сертификате)	
Расчетный прогнозируемый срок службы	
25 лет (подробности в гарантийном сертификате)	
Геометрические параметры	
Ширина, м, ГОСТ Р 56582-2015	1,6 (-0,5%/+1,5%)
Площадь, м²	70 / 35 (-0%)
Технические характеристики	
Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, ГОСТ 31899-2-2011	170 (±30) / 110 (±20)
Плотность потока водяного пара (при t = 20°C и относительной влажности 50%), г/(м²·24ч), ГОСТ 25898-2020	1000 (±200)
Водоупорность, мм. вод. ст., ГОСТ 3816-81 (п.6.2)	не более 50
Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов (после 404 ч искусственного старения), ГОСТ 32317-2012	не менее 70%
Температурный диапазон применения материала	от -60 °C до +80 °C
Группа горючести, ГОСТ 30244-94	Г4