



ИЗОСПАН

А

ВЕТРОЗАЩИТНАЯ
ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ МЕМБРАНА



10.03.2026

Изоспан А — термоскреплённый полипропиленовый нетканый материал.

Ветрозащитная мембрана Изоспан А препятствует конвективному движению воздуха через теплоизоляцию, снижая теплопотери. Изоспан А обладает водоупорностью, достаточной для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкций стен от атмосферных осадков, проникающих под наружную обшивку, при этом является паропроницаемым материалом, поэтому не препятствует выходу водяных паров из утеплителя в вентилируемый зазор. Прочность материала способствует устойчивости к механическим нагрузкам на этапе монтажа и в процессе эксплуатации.

При соблюдении всех требований к монтажу, применение ветрозащитной мембраны Изоспан А позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.

Изоспан А выпускается в полотнах стандартной ширины (1,6 м) и в полотнах увеличенной ширины (3,2 м). Использование широких полотен позволяет сократить время монтажа, повысить надёжность ветрозащитного слоя (за счёт меньшего количества нахлёстов) и снизить расходы на проклейку нахлёстов.

Применение Изоспан А в НФС должно производиться с учетом требований действующих ФЗ и СП, в том числе с позиции обеспечения пожарной безопасности.

Области применения

каркасные стены	✓
стены с наружным утеплением	✓
вентилируемые фасады	✓
межкомнатные перегородки	✓

Форма выпуска

ширина	1,6 м
площадь	70 / 35 / 15 м ²
ширина	3,2 м
площадь	150 / 70 / 35 м ²



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение	Метод испытаний
Водоупорность, мм. вод. ст.	не менее 250	ГОСТ 3816-81 (п. 6.2.)
Плотность потока водяного пара (при $t=20^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 50%), $\text{г}/(\text{м}^2 \cdot 24\text{ч})$	1000 (± 200)	ГОСТ 25898-2020
Максимальная сила растяжения, Н/50 мм – в продольном направлении – в поперечном направлении	190 (± 30) 140 (± 30)	ГОСТ 31899-2-2011
Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов (после 404 ч искусственного старения), %	не менее 70	ГОСТ 32317-2012
Группа горючести	Г4	ГОСТ 30244-94
Температурный диапазон применения материала	от -60°C до $+80^{\circ}\text{C}$	–

Сертификаты
и гарантии



Срок
службы

