

В

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

Спанлайт В — пароизоляция. Применяется в конструкциях утеплённых скатных кровель, каркасных стен и перекрытий для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкций от проникновения водяного пара изнутри помещения, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания.

При соблюдении всех требований к монтажу применение пароизоляции **Спанлайт В** позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Утеплённые скатные кровли	✓
Каркасные стены	✓
Межкомнатные перегородки	✓
Чердачные перекрытия	✓
Межэтажные перекрытия	✓
Цокольные перекрытия над вентилируемым подпольем	✓

ФОРМА ВЫПУСКА:

Ширина	1,6 м
Площадь	60 м ² / 30 м ²



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение	Метод испытаний
Максимальная сила растяжения, Н/50 мм		ГОСТ 31899-2-2011
- в продольном направлении	105 (±30)	
- в поперечном направлении	65 (±20)	
Сопротивление паропрооницанию (при t = 20° С и относительной влажности 50%), (м²·ч·Па)/мг	7 (-5/+8)	ГОСТ 25898-2020
Водоупорность, мм. вод. ст	не менее 1200	ГОСТ 3816-81 (п. 6.2)
Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов (после 404 ч искусственного старения)	не менее 60%	ГОСТ 32317-2012
Группа горючести	Г3	ГОСТ 30244-94
Ширина, м	1,6 (±1,5%)	ГОСТ Р 56582-2015
Длина, м	37,5 (-0%) / 18,75 (-0%)	ГОСТ Р 56582-2015
Площадь, м²	60 (-0%) / 30 (-0%)	—
Температурный диапазон применения материала	от -40 °С до +80 °С	—