



# В

## ПАРОИЗОЛЯЦИЯ



10.03.2026

Изоспан В — двухслойный материал, выполненный из полипропиленового нетканого полотна и полимерной плёнки.

Свойства материала Изоспан В позволяют применять его в качестве пароизоляции в конструкциях утеплённых скатных кровель, каркасных стен и перекрытий для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания.

При соблюдении всех требований к монтажу применение пароизоляции Изоспан В позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.

Изоспан В выпускается в полотнах стандартной ширины (1,6 м) и в полотнах увеличенной ширины (3,2 м). Использование широких полотен позволяет сократить время монтажа, снизить расходы на проклейку нахлёстов, повысить надёжность пароизоляционного слоя за счёт меньшего количества нахлёстов.

### Области применения

|                           |   |
|---------------------------|---|
| утеплённые скатные кровли | ✓ |
| каркасные стены           | ✓ |
| межкомнатные перегородки  | ✓ |
| чердачные перекрытия      | ✓ |
| межэтажные перекрытия     | ✓ |
| цокольные перекрытия      | ✓ |

### Форма выпуска

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| ширина  | 1,6 м                        |
| площадь | 70 / 35 / 15 м <sup>2</sup>  |
| ширина  | 3,2 м                        |
| площадь | 150 / 70 / 35 м <sup>2</sup> |



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Показатель                                                                                                                                         | Значение                                             | Метод испытаний        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| Сопротивление паропроницанию<br>(при $t=20^{\circ}\text{C}$ и относительной<br>влажности 50%), $(\text{м}^2\cdot\text{ч}\cdot\text{Па})/\text{мг}$ | 12 (-5/+26)                                          | ГОСТ 25898-2020        |
| Водоупорность, мм. вод. ст.                                                                                                                        | не менее 1200                                        | ГОСТ 3816-81 (п. 6.2.) |
| Максимальная сила растяжения,<br>Н/50 мм<br>– в продольном направлении<br>– в поперечном направлении                                               | 130 ( $\pm 30$ )<br>100 ( $\pm 20$ )                 | ГОСТ 31899-2-2011      |
| Стойкость к старению<br>под воздействием искусствен-<br>ных климатических факторов<br>(после 404 ч искусственного<br>старения), %                  | не менее 70                                          | ГОСТ 32317-2012        |
| Группа горючести                                                                                                                                   | Г4                                                   | ГОСТ 30244-94          |
| Температурный диапазон<br>применения материала                                                                                                     | от $-60^{\circ}\text{C}$<br>до $+80^{\circ}\text{C}$ | –                      |

Сертификаты  
и гарантии



Срок  
службы

