

D

**ПАРО-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ПОВЫШЕННОЙ
ПРОЧНОСТИ**

Спанлайт D — паро-гидроизоляция повышенной прочности. Применяется в качестве подкровельной гидроизоляции в конструкциях неутеплённых скатных кровель для защиты элементов конструкции от подкровельного конденсата и атмосферных осадков, проникающих под кровельное покрытие. Применяется в качестве паро-гидроизоляции в конструкциях плоских кровель и полов по бетонному основанию.

При соблюдении всех требований к монтажу применение паро-гидроизоляции **Спанлайт D** позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкций.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Неутеплённые скатные кровли	✓
Плоские кровли	✓
Полы по бетонному основанию	✓

ФОРМА ВЫПУСКА:

Ширина	1,6 м
Площадь	60 м ² / 30 м ²



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение	Метод испытаний
Максимальная сила растяжения, Н/50 мм - в продольном направлении - в поперечном направлении	580 (±100) 480 (±100)	ГОСТ 31899-2-2011
Сопротивление паропрооницанию (при t = 20° С и относительной влажности 50%), (м2·ч·Па)/мг	7 (-0/+8)	ГОСТ 25898-2020
Водоупорность, мм. вод. ст	не менее 1200	ГОСТ 3816-81 (п. 6.2)
Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов (после 404 ч искусственного старения)	не менее 60%	ГОСТ 32317-2012
Группа горючести	Г3	ГОСТ 30244-94
Ширина, м	1,6 (±4%)	ГОСТ Р 56582-2015
Длина, м	37,5 (-0%) / 18,75 (-0%)	ГОСТ Р 56582-2015
Площадь, м²	60 (-0%) / 30 (-0%)	—
Температурный диапазон применения материала	от -60 °С до +80 °С	—