



ИЗОСПАН PROFF

А цоколь

ВЕТРОЗАЩИТНАЯ
ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ МЕМБРАНА
ДЛЯ ЦОКОЛЬНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ



10.03.2026

Иzosпан А цоколь — термоскрепленный полипропиленовый нетканый материал с гидрофильной пропиткой.

Ветрозащитная мембрана Изоспан А цоколь препятствует конвективному движению воздуха через теплоизоляцию, снижая теплопотери, при этом не препятствует выходу водяных паров и влаги из утеплителя в подпольное пространство. Прочность материала способствует устойчивости к механическим нагрузкам на этапе монтажа и в процессе эксплуатации. Изоспан А цоколь применяется в цокольном перекрытии над вентилируемым подпольем для защиты утеплителя от ветра, насекомых и для дополнительной фиксации утеплителя.

При соблюдении всех требований к монтажу, применение ветрозащитной мембраны Изоспан А цоколь позволяет сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и продлить срок службы конструкции.

Области применения

цокольные перекрытия над вентилируемым подпольем



Форма выпуска

ширина	1,6 м
площадь	70 / 35 / 15 м ²



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение	Метод испытаний
Водоупорность, мм. вод. ст.	не более 50	ГОСТ 3816-81 (п. 6.2.)
Плотность потока водяного пара (при $t=20^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 50%), $\text{г}/(\text{м}^2 \cdot 24\text{ч})$	1000 (± 200)	ГОСТ 25898-2020
Максимальная сила растяжения, Н/50 мм – в продольном направлении – в поперечном направлении	170 (± 30) 110 (± 20)	ГОСТ 31899-2-2011
Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов (после 404 ч искусственного старения), %	не менее 70	ГОСТ 32317-2012
Группа горючести	Г4	ГОСТ 30244-94
Температурный диапазон применения материала	от -60°C до $+80^{\circ}\text{C}$	–

Узнать
больше



Сертификаты
и гарантии



Срок
службы

